



Impermeabilizante de pega normal

DESCRIÇÃO

IMPERTEC é um produto de consistência tixotrópica, pronto para ser usado como aditivo impermeabilizante em argamassas e concretos que não estejam sujeitos à pressão hidrostática antes de endurecidos. A sua utilização proporciona a obtenção de revestimentos e concretos de baixo coeficiente de permeabilidade. O produto é incorporado aos concretos ou argamassas efetuando-se sua diluição na água de amassamento.

APLICAÇÕES E MODO DE USO

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO IMPERMEÁVEIS – aplicar chapisco de traço 1:3 (cimento: areia). Após o endurecimento do chapisco, aplicar a argamassa de revestimento de traço 1:4 contendo 3,5% de IMPERTEC com relação ao peso de cimento. O revestimento é feito em até 3 camadas de 1cm de espessura cada. Aguardar o endurecimento da camada anterior antes da aplicação da nova camada.

CAIXAS DE ÁGUA – arredondar os cantos (meia-cana) aplicando argamassa de traço 1:2 com 5cm de espessura para cada lado. Aplique chapisco de traço 1:3 contendo 4% de IMPERTEC com relação ao peso do cimento em todas as paredes. Após endurecimento deste, aplicar a argamassa de revestimento de traço 1:2 com 4% de IMPERTEC. Esta argamassa deve ter 3cm de espessura sendo obtido com camadas superpostas de até 1,5cm. Evitar o ressecamento das camadas efetuando-se a cura eficiente deste revestimento.

CONCRETO IMPERMEÁVEL – concreto impermeável é obtido com traço que apresente consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³ e fator água: cimento máximo de 0,5. Adicionar 1% de IMPERTEC com relação ao peso de cimento.

EMBALAGEM

IMPERTEC é fornecido em tambores de 200 litros.

ARMAZENAGEM

IMPERTEC deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de (06) meses após a data de fabricação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTEC poderá causar irritação em pessoas sensíveis. Deve-se evitar sempre a ingestão ou o contato com os olhos e a pele. Para manusear este produto recomendamos o uso de proteção adequada, tal como: luvas, óculos, aventais, etc. Procure sempre um médico em caso de anomalias.

ImperTec FICHA TÉCNICA	
Função Principal	Impermeabilizante de pega normal
Aspecto e cor (Visual)	Líquido tixotrópico branco
pH (ABNT 10908)	9,0 +/- 1